

PRODUKTDATENBLATT

STARCOAT® R

BESCHREIBUNG

→ STARCOAT® RELEVÉS ist ein gebrauchsfertiges einkomponentiges Bitumen-Polyurethan-Abdichtungsharz mit Wurzelschutz. Es kann unbedeckt bleiben oder mit Splitt bedeckt werden.

ANWENDUNG

- • Anwendungsbereich: Neubau und Sanierung von Flachdächern
- Behandlung von besonderen Detailstellen und Abdichtungsanschlüssen:
 - Ausführung der Abdichtungsanschlüsse, ob einlagige oder zweilagige bituminöse Abdichtung (SBS- bzw. ALPA®-Deckschicht), oberseitig mit Sand oder Schiefersplitt bestreut
 - Ausführung von Anschlüssen auf bituminösen Dampfsperren
 - provisorische Reparatur von defekten Elastomerbitumenabdichtungen
 - Ausführung der Abdichtungen aller Austritte bei Flachdächern
- Insbesondere für Stellen geeignet, an denen keine Flamme zum Einsatz kommen kann

VERARBEITUNG

- • Der Verwendungszweck und die Einsatzbereiche sind in den jeweils gültigen Spezifikationen und Verlegeanleitungen beschrieben.
- Verbrauch: 1,5 kg/m² im Durchschnitt, in 2 Schichten (mindestens 700 + 700 g/m²)
- Auftrag mit der Bürste oder der Rolle
- STARCOAT® RELEVÉS ist gebrauchsfertig und erfordert keine besondere Vorbereitung. Im Anschlussbereich wird es mit dem Pinsel oder mit einer Rolle in 2 Schichten von 700 g/m² aufgetragen. In die erste Schicht kann MATCOAT RELEVÉS eingedrückt werden. Die zweite Schicht überdeckt die Trägereinlage und führt zur Bildung eines geschmeidigen Films von ca. 1 mm Stärke, der dauerhaft für die Abdichtung der behandelten Stellen dient.
- Das Reinigen der Werkzeuge, Materialien und verunreinigten Flächen hat unverzüglich nach dem Auftragen mit Hilfe von Aceton, MEK oder Ethylacetat zu erfolgen.
- Die Hilfsmaterialien (Pinsel, Haftmittel, ...) sind im Allgemeinen nicht wieder verwendbar und müssen nach jeder längeren Unterbrechung des Auftragens entsorgt und ersetzt werden.
- Trockenzeit: 3 bis 24 Std. (je nach Umgebungsbedingungen) zwischen 2 Schichten.
- Ausführung bei einer Außentemperatur von 5 bis 35°C

ZUBEHÖR

- MATCOAT R ist eine Trägereinlage aus Nylonjersey zur Verstärkung der Anschlüsse. Rollengröße 50 m x 0,15 m. Artikel-Nr. 1966001.
- MATCOAT JD ist eine Trägereinlage aus EPDM, die beidseitig mit einem speziellen Vlies verstärkt ist (Behandlung von Dehnungsfugen). Rollengröße 25 m x 0,15 m. Artikel-Nr. 1965001

LAGERUNG UND VERPACKUNG

- • An einem kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
- Vor Wärme, Sonne, Regen und Frost geschützt lagern.
- Maximale Lagerdauer (geschlossen, in der Originalverpackung): 6 Monate

ZUSAMMENSETZUNG

→ (unverbindlich)

TECHNISCHE DATEN *	EINHEIT	WERT
Dichte		1,00 (± 0,02)
Trockenextrakt	%	> 85
Viskosität bei 25 °C (ASTM D2196-86)	mPa.s	15.000 – 25.000
Flammpunkt	°C	> 50

Lieferform	4 kg	Art.-Nr. 1962 006
Lieferform	20 kg	Art.-Nr. 1962 020